BRASURE 40% ARGENT ENROBEE SELECTARC 5040 2X500MM (250GR)

SELECTARC

Conforme aux normes: ISO 17672 : Ag 140//DIN 8513 :L-Ag 40 Sn//AWS A5.8 : BAg-28
Alliage quaternaire à 40% d'argent
très bonnes propriétés de brasage et qualités de mouillage
possibilité de l'utiliser sur un large choix de métaux
alliage multi-usages aussi bien apprécié pour les travaux délicats que les réparations
résiste à la corrosion et permet d'obtenir un montage durable et robuste
simple à utiliser avec différents types de chauffe et sans décapant
matériaux compatibles : alliages de nickel ou ferreux, cuivreux, acier, inox
applications : secteurs hospitalier et alimentaire, transport des fluides médicaux, outillage, résistances électriques, systèmes de refroidissement, compresseurs, travaux délicats, articles d'art...
types de chauffe conseillés : oxy-acetylène, induction, propane (sous réserve d'essai), four.

Référence		Unité de vente
380702313500		L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **conditionnement (gr) :** 250
- **longueur (mm) :** 500
- **Ø (mm) :** 2