DECAPANT PATE ATG POUR BRASURE CUIVRE/PHOSPHORE OU ARGENT (200GR)

GUILBERT-EXPRESS

Agréé ATG
Pâte Décapante 100 D, sans acide borique pour brasure Cuivre/Phosphore et brasure Argent
assemblage : Laiton, Cuivre & Alliages cuivreux - Hors ATG : Aciers, Inox, Nickel & Alliages de nickel
destinée aux travaux d'assemblage des métaux cuivreux, des canalisations sanitaires ou des canalisations et conduites de gaz
utilisation obligatoire avec les baguettes "Spécial Gaz" 506 B (GE206GE & GE206GC) et/ou 534 B (GE334GE)
dissout les différents oxydes, en préalable à l'assemblage, tout en protégeant d'une possible oxydation les parties à jointer, en permettant la formation d'une fine pellicule continue qui protégera ainsi les pièces de l'oxydation
vivement recommandée pour les installations de gaz combustible, les interventions sur raccords cuivre/laiton et, HORS ATG, la plomberie?sanitaire, les travaux dans l'industrie des moteurs électriques et le travail sur la climatisation et l'air conditionné
plage de température : 550 - 800 °C
conforme aux recommandations de l'organisme Certigaz

Référence		Unité de vente
380702312300		L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **conditionnement (gr) :** 200