

## JOINT TORIQUE GM ACS (COFFRET DE 255)

SIRIUS



Pour eau, huile minérales et lubrifiants  
tenue satisfaisante à l'usure par abrasion  
température limite d'utilisation : -20°C à 90°C  
densité : 1,3g/cm<sup>3</sup>  
dureté shore A : 70 (+/-5)  
allongement à la rupture : 380%  
charge à la rupture : 15N/mm<sup>2</sup>  
résistance au déchirement : 57N/mm<sup>2</sup>  
composition de 255 Joints toriques GM : n°12 (60) - n°13 (60) - n°14 (25) - n°15 (15) -  
n°16 (15) - n°17 (10) - n°18 (10) - n°19 (10) - n°20 (10) - n°21 (10) - n°22 (10) - n°23  
(10) - n°24 (10)  
Agrément ACS.

Référence

Unité de vente

**360101800200**

L'unité