

JOINT TORIQUE PM ACS (COFFRET DE 230)

SIRIUS



Pour eau, huile minérales et lubrifiants
tenue satisfaisante à l'usure par abrasion
température limite d'utilisation : -20°C à 90°C
densité : 1,3g/cm³
dureté shore A : 70 (+/-5)
allongement à la rupture : 380%
charge à la rupture : 15N/mm²
résistance au déchirement : 57N/mm²
composition de 230 Joints toriques PM : n°4 (35) - n°5 (35) - n°5A (35) - n°6 (35) - n°6A (20) - n°7 (20) - n°8 (20) - n°9 (10) - n°10 (10) - n°11 (10)
Agrément ACS.

Référence

Unité de vente

360101800400

L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- boîte (pièces) : 230