SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE - 200G - BOBINE Ø 1 MM

GUILBERT-EXPRESS

Conforme à la norme NFC 90550.
Soudure étain pour l'assemblage électrique et électronique, avec âme décapante incorporée CR 2,2%
température de fusion 227 °C
composition : 99,3% étain / 0,7% cuivre.

Référence		Unité de vente
		L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **conditionnement (gr) :** 200
- **Ø (mm) :** 1