SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE TRAVAUX COURANTS - 80 G - BOBINE Ø 2 MM

GUILBERT-EXPRESS

Conforme à la norme NFC 90550.
Pour les travaux courants en plomberie sanitaire et électricité
assemblage du cuivre, laiton, bronze, acier, zinc et inox
sans plomb, avec âme décapante HC3 2,4%
température de fusion 221°C
bobine 96,5% étain, 3,5% argent
conforme à la norme NFC 90550.

Référence		Unité de vente
		L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **conditionnement (gr) :** 80
- **Ø (mm) :** 2